

# ABRATEx

## TOP 10 och TOP 40 Aqua

### Användningsområde

Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua är två speciellt Pliotec® - utvecklade färger för takplåtmålning, då en i princip VOC fri färg önskas. Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua är också lämpade för målning av andra plåtkonstruktioner på byggnader, både på obehandlad och på galvaniserad plåt.

### Egenskaper

Färgerna har hög täckförmåga, goda torkegenskaper och är lätta att applicera. Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua har god vidhäftning till kvarstannande gammal färg och grundmålade metallytor. Färgernas balanserade uppbyggnad mellan hårdhet och flexibilitet säkerställer god vidhäftning under hela livslängden.

Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua är alkaliresistent och ger en yta som behåller sin glans och håller smutsen borta. Färgerna har utomordentlig utomhusbeständighet med hög motståndskraft mot solens UV - strålar. Detta motverkar också risken för sprickbildning och flagning. Räkna med lång livslängd och ett ordentligt korrosionsskydd mot underlaget.

### Applicering

Underlaget skall vara rent från smuts och fett. Åldrad obehandlad zinkplåt målas med Abratex Mönja Aqua före slutmålning med Abratex TOP 10 eller TOP 40 Aqua. Temperaturen vid målning får ej understiga 10°C och luftfuktigheten inte överstiga 75%. Måla ej när risk för nattfrost föreligger. Måla inte heller när det är för varmt, speciellt inte under direkt solljus eller stark blåst. För bästa resultat skall 2 strykningar alltid göras. Färgerna kan målas direkt på tidigare rengjorda målade ytor med fastsittande färg, samt på åldrad plastisol. Det är viktigt att notera, som för alla vattenburna system, att Abratex TOP 10 och TOP 40 Aqua skall bara användas vid stabil väderlek och frostfria nätter.



**Gunchem AB**

Box 101 11291 747700, Örebro

Telefon: 0181 415700 E-mail: info@gunchem.se

## TEKNISKA DATA OCH EGENSKAPER

Densitet:	ca 1,10 g/cm <sup>3</sup>
Torrhalt:	ca 38 volym%
Sträckförmåga:	6-8 m <sup>2</sup> /l per målningsstikt. Målas 2 ggr, ca 100 µm per stikt (ca 40 µm torrt per stikt)
Torktider vid 23°C:	Dammtorr 2 h Hanterbar 6 h Övermålningsbar 6 h
Glans:	10 +-5 respektive 40 +-10
Kulörer:	RA05 Vit, RA21 Svart, RA035 Skiffergrå, RA087 Mörkgrå, RA434 Chokladbrun, RA742 Tegelröd, RA758 Mörkröd, RA975 Ärggrön + NCS kulörer på beställning
Bindemedel:	Akrylgummiderivat
Viskositet:	100 – 110 KU
Förtunning:	Vatten, färgerna skall normalt inte förtunnas
Rengöring:	Vatten
Redskap:	Pensel, roller, spruta
Förpackningsstorlek:	1 L, 2 ½ L och 10 L
Förvaring:	Frostfritt
Min. appliceringstemp:	+6°C

