



ABRATEX FLEXCOAT Tjockfilmsfärg

Användningsområde

ABRATEX FLEXCOAT är en specialutvecklad "två i en" färg för behandling av takytor. Färgen är uppbyggd på en special gummiemulsion och akrylat med hög torrhalt vilket ger den möjlighet att användas till både tunnskiktsmålning och tjockfilmsmålning. ABRATEX FLEXCOAT är vattenbaserad.

Egenskaper

ABRATEX FLEXCOAT fungerar utmärkt på plåt, galvad plåt (utan kromatering), takpapp, eternit, plastisol, tidigare målade ytor etc. Även på ytor tidigare behandlade med asfaltprodukter. ABRATEX FLEXCOAT ger ett utmärkt rostskydd och produkten står sig gott i industriområden med hög korrosiv atmosfär.

Applicering

Före målning skall underlaget vara rent från smuts och fett. Blanka ytor ruggas med exempelvis Scotch-Brite. Galvrena ytor fria från kromatering ruggas alternativt grundmålas 1 gång med ABRATEX Mönja Aqua eller ABRATEX Grund (100 µm våtfilm = 40 µm torrt skikt). Aluzinkplåt skall alltid ruggas.

Grava rostskador skall borstas och målas 2 ggr med ABRATEX Mönja Aqua (2 ggr 100 µm våtfilm = 80 µm torrt skikt).

Mindre hål och sprickor kan med fördel lagas med RUNOTEX Gummispackel, AQUASEAL eller ABRA Bitumentejp.

ABRATEX FLEXCOAT styrks därefter flödigt i skikt om 200 my våtfilm = 1 liter till ca 4 m². 2 strykningar rekommenderas alltid. Täckförmågan är beroende på underlaget. På plåt beräknas 1 liter räckta till 4-5 m² per strykning. På starkt sugande underlag ökar åtgången. På sugande underlag skall färgen förtunnas med ca 5-10 % vatten vid första strykningen

Teknisk Data

Kulörer:	5 l: RA21 Svart, RA742 Tegelröd, RA030 Grå 12 l: RA05 Vit, RA975 Ärggrön, RA758 Mörkröd RA742 Tegelröd, RA434 Brun, RA21 Svart, RA035 Skiffergrå, RA030 Grå, valfri NCS-kulör på beställning.
Densitet:	1,39 g /cm ³
Sträckförmåga:	4 m ² /l
Lösningsmedel:	vatten
Viskositet:	tjock pastaliknande
Bindemedel:	akrylgummi
Filmegenskaper:	0,5 - 1,0 mm torr film
Förvaring:	frostfritt
Utseende:	matt beläggning
Hårdhet, König, efter 7 dygn:	11 S
Draghållfasthet:	1,3 N/mm ² DIN 53504
Förpackning:	12 liter
Torrhalt:	c:a 55 volym%

Aug.2013