

# ABRATEX MÖNJA AQUA



## Tekniska data och egenskaper

Torrhalt:	c:a 45 volym%
Densitet:	ca 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Sträckförmåga:	6 - 9 m <sup>2</sup> /l
Torktider vid 23°C	Dammtorr 2h Hanterbar 6h Övermålningsbar 8h
Glans:	Matt
Kulör:	Oxidröd 2½ l, Grå 12 l.
Applicering:	Pensel, roller eller spruta
Förtunning:	Skall ej förtunnas
Rengöring redskap:	Vatten

2½ l



12 l

## Användningsområde

**A**bratex Mönja Aqua är en grundfärg som kan användas under Top 86, Abratex Flexcoat och de flesta andra förekommande färgtyper. Färgen är speciellt lämplig vid underhållsmålning av objekt som är svåra att helt rengöra från rost.

## Egenskaper

Abratex. Mönja Aqua är baserad på en specialdispersion från Omnova - Pliolite®. Färgen har ett svagt alkaliskt pH-värde som motverkar rostbildning och innehåller rostskyddspigment.

## Applicering

De ytor som skall grundmålas rengöres med Abratex Tvätt och spolas rena med vatten. Rostiga partier skrapas och stålborstas. Vid målning med Abratex Mönja Aqua skall ytorna vara torra och rena. Temperaturen får inte understiga + 10° C och luftfuktigheten inte överstiga 75%. Detaljerade målningsråd finns på vår hemsida - [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se).

**Sunchem AB**